

**FILM STRETCH MANUEL LARGEUR 450.**

Feuille extensible fabriquée avec un équipement haute performance qui permet la coextrusion CAST de résines de polyéthylène basse densité, obtenant des feuilles de film avec d'excellentes propriétés pour une application manuelle facile et un grand compactage de la charge.

	15μ	16 μ	17μ	19μ	20μ	22 μ	23μ	28μ	30μ
Largeur du rouleau (mm)	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Longueur du rouleau (mètres)	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M
Poids du rouleau (kg.)	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M
φ Interne mandrin (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Poids mandrin (gr.)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Élongation DL (%)	210	225	240	260	280	310	320	390	420
Élongation DT (%)	280	300	320	350	370	410	430	520	560
Résistance à la traction DL (N/mm ²)	14,4	15,5	16,3	18,5	19,1	21,7	22	27,15	28,7
Résistance à la traction DT (n/mm ²)	9,8	10,5	11,1	12,1	13	14,4	15	18,2	19,6
Résistance à la rupture DL (mN)	1330	1390	1510	1690	1780	1960	2046	2510	2660
Résistance à la rupture DT (mN)	1910	2020	2160	2470	2540	2825	2924	3615	3810
Résistance aux chocs (gr)	90	96	102	114	120	131	138	145	150
Paquet (Rouleaux par palette)	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M	S/M
Couleur du film	T	T/N/B	T/N/B COLOR	T/N/B	T/N/B COLOR	T/N/B COLOR	T/N/B COLOR	T/N/B	T/N/B

* Les valeurs des produits de couleur peuvent être inférieures à celles indiquées en raison des colorants utilisés.

Recommandations d'utilisation et de stockage.

- Le produit doit être stocké dans un environnement sec à l'abri des rayons UV. Le stockage dans des conditions inappropriées peut entraîner sa dégradation.
- Température d'utilisation optimale +10 / +35 °C. Température de stockage -5 / +40°C.
- Stocker en position verticale, non empilable à plus de deux hauteurs.
- Évitez de maltraiter le matériau (évités les chocs et les coupures sur le matériel)

**100%
RECICLABLE**



SVP Négoce, ZAC du Clos Neuf, 16 rue Denis Papin, 14840 DEMOUILLE

Tél : 02 31 26 16 64

E-mail : contact@svpnegoce.com

RCS de Caen : 822 624 805 TVA intracommunautaire : FR 39 822 624 805

N° de SIRET : 822 624 805 00039 Code APE : 4690Z

SVP négoce
En gros, c'est mieux



CARACTÉRISTIQUES

- L'étirement garanti du film est déterminé dans des conditions normales
- Le comportement du film dans une machine dépend de la configuration de la machine et du type de charge qui est emballée.
- Le film conserve ses propriétés physicochimiques pendant un maximum de 6 mois lorsqu'il est stocké dans un environnement sec, à l'abri de la lumière directe du soleil à des températures inférieures à 40 ° C.
- Le stockage à long terme peut causer des problèmes.
- Les données contenues dans cette fiche sont un guide, et doivent être considérées comme telles.

RESPECT DES DIRECTIVES DE L'UE

- Le film étirable LLDPE répond aux exigences de la directive européenne n ° 94/62 / CE
- Le film étirable LLDPE est fabriqué conformément aux réglementations REACH sur les substances dangereuses. La teneur maximale en plomb (PB), cadmium (Cd), mercure (HG) chrome (CR (VI)) ne dépasse pas 100 mg / kg, ce qui est confirmé par des tests effectués périodiquement par des laboratoires accrédités.
- Le film étirable n'est pas destiné au contact direct avec les aliments, cependant, il peut être utilisé dans des applications qui n'impliquent pas de contact direct avec eux.